

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – Artline Crystal Epoxy

Tulajdonságok

Átlátszó, üveg hatású. Kikeményedés után biztonságos. Alacsony viszkozitású, buborékmentes. Száradás: 16 óra (érintés), 24 óra (teljes). Max. rétegvastagság: 15-20 mm.

Felhasználás

Dekorációk, asztalok, ékszerek, fa stabilizálás, réteges öntés, lakkozás.

Használat

Keverési arány: 2:1 (súly szerint). Keverd 3-5 percig, majd öntsd át és keverd újra. Öntsd formába. Buborékokhoz hőlégfúvó használható. Kötés: 24 óra, 23°C.

Fontos

Feldolgozási idő 50-60 perc. Rétegenként öntsd (min. 12 óra szünet). Ne keverd 5 kg felett egyszerre. Porózus felületet alapozz.

Tárolás

Zárt edényben, 15-25°C között. Napfénytől védeni.

Megjegyzés

A zavaros gyanta kristályosodás miatt lehet – meleg vízben visszaáll.